

大臣認定 F☆☆☆☆

環境対応接着剤

ダイアボンド DS211S

ダイアボンドDS211Sは、ロールコーター用の折版屋根断熱材等の接着に開発されたスチレンブタジエンゴム系の接着剤です。

§ 特長

1. ノンホルムアルデヒド仕様です。
2. 可塑剤を使用していません。
3. 初期接着性に優れます。
4. 寒冷時でも粘着性が長いです。

§ 用途

折版屋根断熱材の接着として、鋼板とポリエチレンフォーム、グラスファイバーなどの接着
 ☆ 被着材の組み合わせによっては、接着しにくいものがありますので、試験した上でご使用下さい。

§ 一般性状

主 成 分	スチレンブタジエンゴム
外 観	淡黄色半透明
不 揮 発 分 (%)	35.0 ± 1.5
粘 度 (mPa·s) at20°C	1,200 ~ 2,000
指触乾燥時間 (分) at20°C	1 ~ 3
粘着保持時間 (分) at20°C	30
保 証 期 間 (月) at25°C	12
引 火 点 (°C)	-17
発 火 点 (°C)	260

§ 注意事項

- ・ 火気のあるところでは使用しないで下さい。
- ・ 取扱い作業場所には、局所排気装置を設けて下さい。
- ・ 取扱い作業中には、換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい。
- ・ 取扱い中は、できるだけ皮膚にふれないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスクまたは送気マスク、保護手袋、前掛けなどを着用して下さい。
- ・ 火災時には炭酸ガス、泡または粉末消火器を用いて下さい。
- ・ 目に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけはやく医師の診察を受けて下さい。
- ・ 蒸気、ガスなどを吸い込んで、気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診察を受けて下さい。
- ・ 誤って飲み込んだ場合には、水で口の中をよく洗い、ただちに医師の診察を受けて下さい。
- ・ 皮膚に付着した場合は、すぐに付着物をふき取り、水と石けんでよく洗います。
- ・ 容器を密閉して、直射日光の当たらない場所で、5℃～35℃で保管して下さい。
- ・ 器具の洗浄にはトルエンをご使用下さい。
- ・ 容器からこぼれた場合には、布で拭きとって、密閉できる容器に回収して下さい。
- ・ 空容器は、中身を使いきってから廃棄して下さい。
- ・ 廃棄する場合、産業廃棄物の許可を受けた専門業者に委託して下さい。
- ・ 子供の手の届かないところに保管して下さい。
- ・ 本来の用途以外には使用しないで下さい。
- ・ 消防法：第四類第一石油類（非水溶性液体）（危険等級Ⅱ）に該当

☆ 上記の接着性能データは、当社実験室で得られた値ですので、接着剤選定の目安としてご使用下さい。環境条件や作業条件などにより、得られる値も変化しますので、より正確な接着性能を求めたい場合は、それぞれの用途に合わせて確認試験されることをお勧めします。