

## ダイアボンド HP 1 1 2

ダイアボンドHP 1 1 2は、各種ゴムに優れた接着性を発揮できるように開発されたプライマーです。適応接着剤は、DU 3 5，DA 3 1 4 6，DA 3 1 1 0，DW 9 0 1です。

### § 一般性状

主 成 分	トリクロロイソシアヌル酸
外 観	無色半透明
不 揮 発 分 (%)	3.0 ± 0.5
粘 度 (mPa·s) at20℃	50 以下
保 証 期 間 (月) at25℃	6
引 火 点 (℃)	-4
発 火 点 (℃)	427

### § 使用方法

1. ガラスまたはプラスチックの容器にそのときに使用する量のHP 1 1 2を小分けします。  
小分けしたHP 1 1 2は1時間以内に使い切ってください。  
金属容器は、酸化してしまいますので使用しないでください。
2. 合成ゴム底、TR 底、RB 底などのゴム系の底にHP 1 1 2を塗布します。  
離型剤が付着している場合は、シンナーで拭き取るかバフして離型剤を取り除いてください。
3. HP 1 1 2を塗布した底は、20分～48時間の間に接着剤を塗布します。

### § 注意事項

- ・ 甲材や底材などの材料の中には、変色などの汚染を生じる場合が希にありますので、予めご確認下さい。
- ・ HP 1 1 2はドラフト内または換気の良い場所で作業を行い、ガスを吸引しないで下さい。
- ・ 保護メガネ、保護手袋を着用してからご使用下さい。
- ・ HP 1 1 2は可燃性のため、火気の取り扱いは厳禁です。
- ・ 沈降物は使用しないで下さい。

☆ 被着材によっては、接着しにくいものがあります。また、接着剤およびシーリング材との組合せによっても接着しにくいものがありますので、確認試験した上でご使用下さい。